

# DIN EN 3526:2007-06 (D)

Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PL1505 (15CrMoV6) - Lufterschmolzen - Gehärtet und angelassen - Bleche und Bänder - 0,5 mm <kleiner => a <kleiner => 6 mm - 980 MPa <kleiner => R<(Index)m> <kleiner => 1180 MPa; Deutsche und Englische Fassung EN 3526:2007

---

## Inhalt

Seite

1	Anwendungsbereich .....	3
2	Normative Verweisungen .....	3