

DIN 53770-8:2007-09 (D)

Pigmente und Füllstoffe - Bestimmung der salzsäurelöslichen Anteile - Teil 8: Gehalt an Chrom(VI)

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Probenvorbereitung	4
4 Verfahren A (mit Diphenylcarbazid)	4
4.1 Kurzbeschreibung	4
4.2 Geräte	4
4.2.1 Photometer, geeignet für Messungen bei einer Wellenlänge von etwa 540 nm	4
4.2.2 Küvetten, Schichtdicken 1 cm	4
4.2.3 pH-Messgerät, mit Glaselektrode und Bezugselektrode.....	4
4.2.4 Analysenwaage.....	4
4.3 Reagenzien.....	4
4.3.1 Allgemeines	4
4.3.2 Kaliumdichromat, $K_2Cr_2O_7$	4
4.3.3 Eisessig, CH_3COOH	4
4.3.4 1,5-Diphenylcarbazid-Lösung, $\beta(C_{13}H_{14}N_4O) = 2,5 \text{ g/l}$	4
4.3.5 Natriumhydroxid-Lösung, $c(NaOH) = 2 \text{ mol/l}$	4
4.3.6 Schwefelsäure, $c(H_2SO_4) = 1 \text{ mol/l}$	4
4.3.7 Phosphorsäure, $w(H_3PO_4) \geq 85 \%$	4
4.3.8 Kaliumpermanganat-Lösung, $c(1/5 KMnO_4) = 0,01 \text{ mol/l}$	5
4.3.9 Phosphorsäure, verdünnt 1 : 2	5
4.3.10 Chrom(VI)-Stammlösung, $\beta(Cr^{6+}) = 100 \text{ mg/l}$	5
4.3.11 Chrom(VI)-Standardlösung, $\beta(Cr^{6+}) = 2 \text{ mg/l}$	5
4.4 Durchführung.....	5
4.4.1 Kalibrierung	5
4.4.2 Messung	6
4.5 Auswertung	6
5 Verfahren B (Chromatverfahren)	7
5.1 Allgemeines	7
5.2 Kurzbeschreibung	7
5.3 Geräte	7
5.3.1 Photometer, nach DIN 58960-2, geeignet für Messungen bei einer Wellenlänge von 370 nm	7
5.3.2 Küvetten, Schichtdicken 1 cm, z. B. nach DIN 58963-2	7
5.4 Reagenzien.....	7
5.4.1 Allgemeines	7
5.4.2 Natriumhydroxid-Lösung, $c(NaOH) = 2 \text{ mol/l}$	7
5.4.3 Chrom(VI)-Stammlösung, $\beta(Cr^{6+}) = 100 \text{ mg/l}$	7
5.5 Durchführung.....	7
5.5.1 Kalibrierung	7
5.5.2 Messung	8
5.6 Auswertung	9
6 Prüfbericht	9