

DIN 66136-2:2007-01 (D)

Bestimmung des Dispersionsgrades von Metallen durch Chemisorption - Teil 2: Volumetrisches Verfahren

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Formelzeichen	3
4 Volumetrisches Verfahren	4
4.1 Kurzbeschreibung	4
4.2 Apparatur	4
4.3 Kalibrierung des Gasdosiervolumens.....	6
4.4 Prüfmessungen	6
4.5 Totvolumenbestimmung.....	7
4.6 Berechnungen	7
4.6.1 Allgemeines	7
4.6.2 Bestimmung des Monoschichtvolumens	7
4.6.3 Weiterführende Berechnungen.....	10
5 Analysenbericht.....	10
Anhang A (informativ) Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Metalloberfläche von geträgerten Metallkatalysatoren (Beispiele)	11
A.1 Allgemeines	11
A.2 Bestimmung der spezifischen Metalloberfläche von Platin mit Wasserstoff	11
A.3 Bestimmung der spezifischen Metalloberfläche von Palladium mit Wasserstoff	11
A.4 Bestimmung der spezifischen Metalloberfläche von Nickel mit Wasserstoff.....	12
A.5 Bestimmung der spezifischen Metalloberfläche von Platin mittels Wasserstoff-Sauerstoff-Titration	12
A.6 Bestimmung der spezifischen Metalloberfläche von Palladium mittels Wasserstoff-Sauerstoff-Titration	13
A.7 Bestimmung der spezifischen Metalloberfläche von Platin oder Palladium mit Kohlenmonoxid	14
Bilder	
Bild 1 — Typische Apparatur für das volumetrische Verfahren.....	5
Bild 2 — Typische Adsorptionsisotherme für Wasserstoff auf Pt	8
Bild 3 — Typische linearisierte Darstellung der Adsorption als Funktion des Drucks bei nicht dissoziativer Chemisorption	9
Bild 4 — Typische linearisierte Darstellung der Adsorption als Funktion des Drucks bei dissoziativer Chemisorption	10