

DIN EN 622-5:2010-03 (D)

Faserplatten - Anforderungen - Teil 5: Anforderungen an Platten nach dem Trockenverfahren (MDF); Deutsche Fassung EN 622-5:2009

Inhalt	Seite
Vorwort	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	6
4 Anforderungen	7
4.1 Allgemeines	7
4.2 Anforderungen an Platten für nicht tragende und allgemeine Zwecke	8
4.2.1 Anforderungen an Platten zur Verwendung im Trockenbereich	8
4.2.2 Anforderungen an Platten zur Verwendung im Feuchtbereich	8
4.3 Anforderungen an Platten für tragende Zwecke	9
4.3.1 Anforderungen an Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich	9
4.3.2 Anforderungen an Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich	9
4.4 Anforderungen an Leicht-MDF für nicht tragende und allgemeine Zwecke	10
4.4.1 Anforderungen an Platten zur Verwendung im Trockenbereich	10
4.4.2 Anforderungen an Platten zur Verwendung im Feuchtbereich	10
4.5 Anforderungen an Ultraleicht-MDF für nicht tragende und allgemeine Zwecke	11
4.6 Anforderungen an Platten zur Verwendung als Unterdeckplatten für Dachdeckungen und Wände	11
5 Nachweis der Übereinstimmung	12
5.1 Allgemeines	12
5.2 Fremdüberwachung	12
5.3 Werkseigene Produktionskontrolle	12
6 Weitere Eigenschaften	13
7 Kennzeichnung	13
7.1 Platten, die im Europäischen Wirtschaftsraum zur Verwendung im Bauwesen in den Verkehr gebracht werden	13
7.2 Andere Platten	14
Anhang A (normativ) Kochprüfung nach EN 1087-1 -- Abgewandelter Arbeitsablauf	15
Literaturhinweise	16
Tabellen	
Tabelle 1 -- Klassen der Lasteinwirkungsdauer	6
Tabelle 2 -- Beispiele für die Zuordnung zu Klassen der Lasteinwirkungsdauer	7
Tabelle 3 -- Anforderungen an Platten für allgemeine Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich (Typ MDF)	8

Tabelle 4 -- Anforderungen an Platten für allgemeine Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich (Typ MDF.H)	8
Tabelle 5 -- Anforderungen an Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich (Typ MDF.LA)	9
Tabelle 6 -- Anforderungen an Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich (Typ MDF.HLS)	9
Tabelle 7 -- Anforderungen an Leicht-MDF zur Verwendung im Trockenbereich (Typ L-MDF)	10
Tabelle 8 -- Anforderungen an Leicht-MDF zur Verwendung im Feuchtbereich (Typ L-MDF.H)	10
Tabelle 9 -- Anforderungen an Ultraleicht-MDF zur Verwendung im Trockenbereich (Typ UL1-MDF)	11
Tabelle 10 -- Anforderungen an Ultraleicht-MDF zur Verwendung im Trockenbereich (Typ UL2-MDF)	11
Tabelle 11 -- Anforderungen an Platten zur Verwendung als Unterdeckplatten für Dachdeckungen und Wände (Typ MDF.RWH)	12
Tabelle 12 -- Maximale Zeitabstände zwischen den Prüfungen	13
Tabelle 13 -- Weitere Eigenschaften	13