

Merkblätter

DEUTSCHER BETON- UND BAUTECHNIK-VEREIN E.V.

Bauprodukte

Abstandhalter
nach Eurocode 2
Spacers
according to Eurocode 2

Fassung November 2019



Bau
Kompetenz
im Dialog

DEUTSCHER BETON- UND
BAUTECHNIK-VEREIN E. V.

DBV-Merkblatt „Abstandhalter nach Eurocode 2“
Fassung November 2019

© Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V., Berlin 2019
Ansprechpartner: Dr.-Ing. Enrico Schwabach

Das Merkblatt wurde erstmalig 1997 von einem DBV-Arbeitskreis „Betondeckung/Abstandhalter“ erarbeitet. Im Zusammenhang mit der bauaufsichtlichen Einführung der jeweils neuen Normenreihen für den Betonbau DIN 1045, Teile 1-4, DIN EN 206-1 sowie DIN EN 1992 (Eurocode 2) im Jahr 2002 und 2010 überarbeitet. Im Arbeitskreis 2010 wirkten mit: Dr.-Ing. *Frank Fingerloos*, Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V. (DBV) – Obmann; Prof. Dr.-Ing. *Wolfgang Brameshuber*, RWTH Aachen; Dipl.-Ing. *Buntrock*, Reuss-Seifert GmbH; Prof. Dipl.-Ing. *Claus Flohrer*, HOCHTIEF Construction AG; Dr.-Ing. *Hans-Carsten Kühne*, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM); Dipl.-Ing. *Andreas Meier*, DBV; *H. Rapps*, Max Frank GmbH; Dipl.-Ing. *Martin Reuber*, BETOMAX GmbH; Dr.-Ing. *Enrico Schwabach*, DBV; Dipl.-Ing. *Matthias Tillmann*, Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V. (FDB).

Das Merkblatt wurde in den DBV-Hauptausschüssen Bautechnik (HAB), Baustofftechnik (HABT) und Bauausführung (HABA) unter Beteiligung von Fachleuten aus Bauaufsicht, ausführenden Unternehmen, Baustoffindustrie, Wissenschaft und Ingenieurbüros abgestimmt.

Die Merkblattfassung wurde 2019 aktualisiert von: Dr.-Ing. Enrico Schwabach, DBV; Prof. Dr.-Ing. Frank Fingerloos, DBV.

Die Fachöffentlichkeit wird gebeten, Erfahrungen mit der Anwendung dieses Merkblatts dem Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein E.V., Postfach 11 05 12, 10835 Berlin, mitzuteilen.

Verlag: Eigenverlag

Druck: AC medienhaus GmbH, 65205 Wiesbaden

Titelbild: Abstandhalter Typgruppe B1 (DBV – c – L2/F/T/A)

Quelle: Max Frank GmbH & Co. KG

Deskriptoren: Abstandhalter, Expositionsklassen, Kippstabilität, Leistungsklassen, Prüfverfahren, Sichtbeton, Verlegemaß, Wassereindringtiefe, werkseigene Produktionskontrolle

Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieser Schrift darf ohne schriftliche Genehmigung des DBV in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikrofilm oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.

Die Wiedergabe von Markennamen, Handelsbezeichnungen oder sonstigen Kennzeichen in dieser Schrift berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie als solche nicht eigens markiert sind.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abstract	4
Vorbemerkung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Begriffe	5
3 Anforderungen an Abstandhalter	7
3.1 Regelanforderungen	7
3.1.1 Allgemeines	7
3.1.2 Zulässige Abmaße (Maßabweichungen)	9
3.1.3 Leistungsklassen	9
3.2 Besondere Anforderungen	10
3.2.1 Allgemeines	10
3.2.2 Erhöhter Frost-Tauwiderstand (Bezeichnung F)	11
3.2.3 Eignung für Bauteile, die Temperaturbeanspruchungen ausgesetzt sind (Bezeichnung T)	11
3.2.4 Hoher Wassereindringwiderstand und Widerstand gegen chemischen Angriff und Chloride (Bezeichnung A)	11
3.3 Sichtbeton	11
4 Bezeichnung der Abstandhalter	12
5 Empfehlungen für die Auswahl von Abstandhaltern	12
5.1 Allgemeines	12
5.2 Auswahl nach Expositionsklassen	15
5.3 Auswahl nach Bauteilen und Typgruppen	15
6 Werkseigene Produktionskontrolle	16
6.1 Allgemeines	16
6.2 Erstprüfung	16
6.3 Laufende werkseigene Produktionskontrolle	17
Anhang: Prüfverfahren und Bewertung	18
A1 Allgemeines	18
A2 Prüfung von nicht einbetonierten Abstandhaltern	18
A2.1 Verlegemaß c_v	18
A2.2 Tragfähigkeit im statischen Kurzzeitversuch	18
A2.3 Kippstabilität	19
A2.4 Dauerstandversuch	20
A3 Prüfung von einbetonierten Abstandhaltern	20
A3.1 Herstellung der Prüfkörper	20
A3.2 Frost-Tauwechsel-Prüfung	23
A3.3 Ermittlung der Wassereindringtiefe im Bereich des Abstandhalters	23
A3.4 Prüfung mit Temperaturwechselbeanspruchungen	24
Schrifttum	25

Merkblatt

Abstandhalter nach Eurocode 2

Spacers according to Eurocode 2

Fassung November 2019

Abstract

This Guide to Good Practice contains information regarding special requirements and selection of reinforcement spacer products. Furthermore, appropriate test procedures for these products are described.

Vorbemerkung

Das überarbeitete Merkblatt „Abstandhalter“ in der Fassung Oktober 2019 nimmt Bezug auf das europäische Regelwerk des Betonbaus, welches ab 2011 in Deutschland bauaufsichtlich eingeführt wurde. Grundlage dieser Überarbeitung war die Merkblattfassung Januar 2011. Im Folgenden werden DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) [R1] und DIN EN 13670 (Ausführung von Tragwerken aus Beton) [R3] immer zusammen mit den zugehörigen Nationalen Anwendungsregeln für Deutschland zitiert.

Für die Dauerhaftigkeit und den Feuerwiderstand von Bauteilen aus Stahlbeton und Spannbeton ist die Dicke und Dichtheit der Betondeckung von entscheidender Bedeutung.

Nach DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) [R1] bzw. DBV-Merkblatt „Betondeckung und Bewehrung“ [R13] ist die Bewehrung mit einem vorgegebenen Nennmaß der Betondeckung bzw. dem Verlegemaß der Bewehrung c_v so zu verlegen, dass am fertigen Bauteil die Mindestbetondeckung c_{\min} mit ausreichender Zuverlässigkeit eingehalten wird.

Dazu sind Abstandhalter erforderlich, die

- die Einhaltung der Betondeckung der Bewehrung vor und während des Betonierens sicherstellen und
- nach dem Betonieren die Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit des Bauteils nicht beeinträchtigen.

Zu diesem Zweck werden auf dem Markt Abstandhalter angeboten, welche i. d. R. aus

- zementgebundenem Mörtel (u. U. mit Faserzusatz),
- Kunststoff oder
- reaktionsharzgebundenem Mörtel

bestehen.